

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО
7.1. Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация.

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Химичен състав					Съгласно БДС 8101-70	
1.1	ЗПН	%	ЕТС V311/7.1-3	Проба лаб. № 293, от седиментна скала варовик С-8; 1-6m; № 1 с. Киряево	43.55 ± 0.87	-	Стандартни
1.2	Fe ₂ O ₃	%	ЕТС V311/7.1-3		<0.01	/Fe ₂ O ₃ + SiO ₂ + Al ₂ O ₃ / I-не по-вече от 3 II-не по-вече от 3 III- не по-вече от 3	Стандартни
1.3	MnO	%	ЕТС V311/7.1-3		<0.01	-	Стандартни
1.4	TiO ₂	%	ЕТС V311/7.1-3		<0.01	-	Стандартни
1.5	CaO	%	ЕТС V311/7.1-3		55.51 ± 2.77	-	Стандартни
1.6	K ₂ O	%	ЕТС V311/7.1-3		0.02 ± 0.01	-	Стандартни
1.7	P ₂ O ₅	%	ЕТС V311/7.1-3		0.02 ± 0.01	-	Стандартни
1.8	SiO ₂	%	ЕТС V311/7.1-3		<0.01	/Fe ₂ O ₃ + SiO ₂ + Al ₂ O ₃ / I-не по-вече от 3 II-не по-вече от 3 III- не по-вече от 3	Стандартни
1.9	Al ₂ O ₃	%	ЕТС V311/7.1-3		<0.05	/Fe ₂ O ₃ + SiO ₂ + Al ₂ O ₃ / I-не по-вече от 3 II-не по-вече от 3 III- не по-вече от 3	Стандартни
1.10	MgO	%	ЕТС V311/7.1-3		0.28 ± 0.01	-	Стандартни
1.11	Na ₂ O	%	ЕТС V311/7.1-3		0.07 ± 0.01	-	Стандартни
2	Минерален състав						
2.1	Калцит	%	БДС 17385		99.36 ± 0.50	-	Стандартни
2.2	Доломит	%	БДС 17385		отсъства	-	Стандартни
2.3	CaCO ₃	%	БДС 17385		99.36 ± 0.50	I-не по-малко от 96 II-не по-малко от 93 III- не по-малко от 90	Стандартни